

DEPOLI-310i

Ce film sablé pour fenêtre empêche la vision des deux côtés du vitrage, mais laisse parfaitement circuler la lumière dans votre pièce à travers la vitre. Il occulte le vis-à-vis de jour comme de nuit. Son système «Bubble Free» offre une pose à sec très facile à réaliser, et sans eau.



Stockage
de -5°C à +40°C
3 ANS



Norme REACH RoHS
Respectée



Classement au feu
M1



Laize disponible
75 cm, 152 cm



Vente au mètre linéaire
Jusqu'à 50 m



Vente aux dimensions
Au millimètre près

INFORMATIONS TECHNIQUES


Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

Transmission des UV	> 25%
Transmission lumière visible	45 %
Réflexion lumière visible extérieure	20 %
Réflexion lumière visible intérieure	2 %
Energie solaire totale rejetée	30 %
Energie solaire totale rejetée 2*	30 %
Ratio solaire :	
Réflexion énergie solaire	19 %
Absorption énergie solaire	14 %
Transmission énergie solaire	67 %
Réduction éblouissement	56 %
Valeur «g»	0.71
Valeur 'u'	5.6
Coefficient d'ombrage	NC

Type de pose **Intérieure**

Longueur du rouleau	50 m
Composition film	PVC
Épaisseur	80 µ
Couleur depuis l'extérieur :	Dépoli

CONSTRUCTION



CONSEIL D'APPLICATION

Situation verticale et pour une surface vitrée standard*

Simple vitrage clair	✓
Simple vitrage teinté	✓
Simple vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage clair	✓
Double vitrage teinté	✓
Double vitrage teinté réfléchissant	✓
Double vitrage gaz	✓
Double vitrage clair stadip ext.	✓
Double vitrage clair stadip int.	✓

✓ Oui ⚠ Prudence ✗ Non

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m².

1. PVC polymère de 80 µ
2. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
3. Liner papier permettant une découpe facile



Durabilité Intérieure
5 ANS MINIMUM

CONSEILS D'ENTRETIEN

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.